

概述

优势

- ## 应用

- ### 执行标准

符合标准 GB 5903-2011

技术指标

典型数据	典型结果							试验方法
粘度等级	68	100	150	220	320	460	680	GB/T 265
运动粘度 (40℃), mm ² /s	68.5	101.8	155.6	224.5	323.7	460.9	688.3	
闪点(开口), °C	203	210	216	222	229	229	236	
粘度指数	92	93	95	95	95	95	95	
倾点, °C	-24	-24	-21	-21	-18	-18	-12	
铜片腐蚀 (100℃, 3h), 级	1a							GB/T 5096
泡沫性, mL/ml 24℃ 93.5℃ 后 24℃	20/0 20/0 20/0							GB/T 12579
液相锈蚀 (合成海水)	无锈							GB/T 11143