

概述

优势

- ## 应用

- ### 执行标准

技术指标

典型数据	典型结果							试验方法
粘度等级	68	100	150	220	320	460	680	
运动粘度 (40℃),mm2/s	68.5	101.8	155.6	224.5	323.7	460.9	688.3	GB/T 265
闪点(开口),℃	203	210	216	222	229	229	236	GB/T 3536
粘度指数	92	93	95	95	95	95	95	GB/T 1995
倾点,℃	-24	-24	-21	-21	-18	-18	-12	GB/T 3535
铜片腐蚀 (100℃,3h), 级	1a							GB/T 5096
泡沫性, mL/ml 24℃ 93.5℃ 后 24℃	20/0 20/0 20/0							GB/T 12579
液相锈蚀 (合成海水)	无锈							GB/T 11143
四球机试验 负荷磨损指数 值, N 烧结负荷 (PD	445 >3089							GB/T 3142

值), N		
-------	--	--